



TEHNIČNI PODATKI

FPP.004/CAT.033 – SANDING COAT BELI PU. TEMELJ

Dvokomponentni temeljni premaz za poliuretanske sisteme, z odličnimi karakteristikami za brusenje ter močnim oprijemom na plastične površine.

Specifična teža:	1,44
Suha snov na volumen:	41,8%
Faktor konverzacije	
mokri film/suhi film:	2,4
Teoretična poraba:	4,2 m ² /L za 100 mikronov suhega filma
Čas sušenja za prelakiranje:	6 ur
Popolnoma suh film:	24 ur
Interval temp. za nanašanje:	od + 5°C do + 35°C
Razmerje mešanja na volumen:	FPP.004 : CAT.033 = 6 : 1
Razmerje mešanja na težo:	FPP.004 : CAT.033 = 9 : 1
Odprti čas:	6-7 ur
Izgled filma:	mat
Barve na razpolagi:	bela

PRIPRAVA POVRŠIN

Obdelovane površine morajo biti že zaščitene (izolacije, primerji). Eventuelno pokitane ter popolnoma čiste in suhe.

POSTOPEK NANAŠANJA

Produkt se nanaša z brizganjem (normalno ali airless), ter se razredčuje do 10% na volumen z poliuretanskim redčilom. Brušenje po 12 urah.

Orodje očistiti takoj po uporabi z PU. redčilom.

