



TEHNIČNI PODATKI

SEN.001/CET.010 - MARINA KITT EPOKSIDNI KIT

Epoksidni dvokomponentni kit, brez topil, posebno primeren za obdelavo plovil, odličen oprijem, mehanska odpornost tudi pod vodo. Dober za brušenje.

Tip veziva:	epoksid
Specifična teža:	1,57
Suha snov na volumen:	100%
Teoretična poraba:	3 m ² /L za nanos od 300 mikronov
Čas sušenja za prelakiranje:	24 ur
Popolnoma suh film:	7 dni
Razmerje mešanja na volumen:	SEN.001 : CET.010 = 1 : 1
Razmerje mesanja na tezo:	SEN.001 : CET.010 = 1 : 1
Odprti čas:	1 ura
Barva:	svetlo siva

PRIPRAVA POVRŠIN

Površine morajo biti popolnoma čiste in suhe.

POSTOPEK NANAŠANJA

Mešati obe komponentni dokler se ne dobi enakomerna siva barva. Nanašati z fleksibilno lopatico. Po uporabi bobro zapreti posode. Pri nižjih temperaturah je čas sušenja daljši.

